(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Juni 2001 (28.06.2001)

# PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/45720 A1

(51) Internationale Patentklassifikation\*: A61L 27/22

A61K 35/32,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/12234

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Dezember 2000 (05.12.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 62 248.5 22. Dezember 1999 (22.12.1999)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): TUTOGEN MEDICAL GMBH [DE/DE]; Industriestrasse 6, 91077 Neunkirchen am Brand (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUMGARTNER, Ludwig [DE/DE]; Lerchenstrasse 51, 90425 Nürnberg (DE).

(74) Anwalt: MANITZ, FINSTERWALD & PARTNER GBR; Postfach 22 16 11, 80506 München (DE). (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A BONE MATERIAL ENRICHED WITH BONE GROWTH FACTORS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MIT KNOCHENWACHSTUMSFAKTOREN ANGEREI-CHERTEN KNOCHENMATERIALS

(57) Abstract: The aim of the invention is to produce a bone material which is enriched with bone growth factors and whose bone growth factors are released in a delayed manner after surgically applied in the body. To this end, the invention provides a method according to which the bone material is loaded with a bone growth factor or with a mixture of bone growth factors and is then coated with a reabsorbable substance.

(57) Zusammenfassung: Zur Herstellung eines mit Knochenwachstumsfaktoren angereicherten Knochenmaterials, dessen Knochenwachstumsfaktoren nach einer chirurgischen Anwendung im Körper verzögert freigesetzt werden, wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem das Knochenmaterial mit einem Knochenwachstumsfaktor oder einem Gemisch von Knochenwachstumsfaktoren beladen und mit einem resorbierbaren Stoff ummantelt wird.



WO 01/45720 PCT/EP00/12234

# Verfahren zur Herstellung eines mit Knochenwachstumsfaktoren angereicherten Knochenmaterials

5

10

15

20

25

Für das Wachstum von menschlichen oder tierischen Knochen spielen Wachstumsfaktoren, sogenannte BMP's (Bone Morphogenetic Protein), eine entscheidende Rolle. Zur Gewinnung dieser Wachstumsfaktoren wurden zweckmäßige Verfahren entwickelt, bei denen Knochenmaterial demineralisiert und Wachstumsfaktoren in dem demineralisierten Knochenmaterial angereichert wurden. Das mit Wachstumsfaktoren angereicherte Knochenmaterial wird insbesondere in der Chirurgie eingesetzt, um das Knochenwachstum an Defektstellen zu fördern und den Heilungsprozeß des Knochens zu beschleunigen.

Weiterhin sind Verfahren zur Trennung und Gewinnung unterschiedlicher Wachstumsfaktoren aus Knochen bekannt. Abweichend davon können präparative Mengen von Knochenwachstumsfaktoren auf gentechnischem Wege gewonnen werden.

Bei bisher praktizierten Verfahren ist es nachteilig, daß bei einer Verwendung eines mit Knochenwachstumsfaktoren angereicherten Knochenmaterials in der Chirurgie die Knochenwachstumsfaktoren vorzeitig ausgeschwemmt werden, so daß sich das beschleunigte Knochenwachstum nicht über den gesamten Heilungsprozeß des Knochens aufrecht erhalten läßt.

WO 01/45720 PCT/EP00/12234

2

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem ein mit Knochenwachstumsfaktoren angereichertes Knochenmaterial mit verbesserter Freisetzungsrate hergestellt werden kann.

5

10

15

20

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, daß auch die Oberfläche und/oder das Innere von Knochenmaterial mit Hilfe eines geeigneten Verfahrens von einem resorbierbaren Stoff ummantelt werden kann, wobei die Ummantelung eines mit Knochenwachstumsfaktoren angereicherten oder beladenen Knochenmaterials dann die beabsichtigte verzögerte Abgabe der Knochenwachstumsfaktoren bewirkt. Hierdurch können bei einer chirurgischen Anwendung des Knochenmaterials als Transplantat die Knochenwachstumsfaktoren kontinuierlich über längere Zeit und über den gesamten Heilungsprozeß eines Knochens abgegeben werden, wobei die Dauer und Geschwindigkeit der Abgabe von den Eigenschaften der Ummantelung abhängig ist. Eine Steuerung der Wirkstoffabgabe ist beispielsweise über die Dicke und die stoffliche Zusammensetzung der Ummantelung möglich.

Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in der Beschreibung und den Unteransprüchen beschrieben.

25

Vorteilhafterweise wird eine Lösung oder Suspension der Knochenwachstumsfaktoren auf die Oberfläche eines geeigneten Knochenmaterials, beispielsweise bovine Spongiosa, das auf herkömmliche Weise von Knochenmark befreit wurde, aufgesprüht oder aufgeträufelt. Ferner ist es möglich, das Knochenmaterial in die Lösung einzutauchen, so daß die Lösung von der Oberfläche des Knochenmaterials eingesaugt wird. Hierbei werden die Knochenwachstumsfaktoren überwiegend, jedoch nicht ausschließlich in einem Oberflächenbereich des Knochenmaterials angelagert, wobei im Anschluß an diese Behandlung das mit Knochenwachstumsfaktoren angereicherte Knochenmaterial ummantelt wird.

Um die Knochenwachstumsfaktoren vermehrt auch im Inneren des Knochenmaterials anzureichern, wird in einer Weiterentwicklung beim Aufsprühen, Aufträufeln oder Einsaugen der Lösung oder Suspension ein Vakuum angelegt. Durch das angelegte Vakuum wird Luft aus dem Inneren des Knochenmaterials abgesaugt, die sonst das Eintreten von Lösungsmittel oder Suspension verhindert.

15

10

5

Bei einer weiteren Ausführungsvariante wird das beladene und somit mit Knochenwachstumsfaktoren angereicherte Knochenmaterial zur Ummantelung in vorgefertigte Kapseln, Mulden oder Taschen aus resorbierbarem Stoff eingebettet.

20

25

Die Knochenwachstumsfaktoren können nach einer weiteren Ausführungsform in einer Lösung oder Suspension des resorbierbaren Stoffes homogen verteilt werden. Diese Lösung oder Suspension kann anschließend auf die Oberfläche des Knochenmaterials aufgesprüht oder aufgeträufelt werden. Weiterhin ist es möglich das Knochenmaterial in die besagte Lösung oder Suspension einzutauchen. Bei den vorbezeichneten Verfahrensschritten dringt die Lösung oder Suspension im wesentlichen nur in den Oberflächenbereich des Knochenmaterials vor. Die gleichzeitig

5

15

20

stattfindende Behandlung des Knochenmaterials mit Knochenwachstumsfaktoren sowie dessen Ummantelung mit resorbierbarem Stoff bleibt daher
im Wesentlichen auf die Oberfläche begrenzt, wobei auf diese Weise sowohl die Knochenwachstumsfaktoren als auch das Knochenmaterial von
dem resorbierbaren Stoff ummantelt werden.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird beim Aufträufeln, Aufsprühen oder Einsaugen der Knochenwachstumsfaktoren enthaltenden Lösung oder Suspension des resorbierbaren

Stoffs ein Vakuum angelegt, so daß auch vermehrt das Innere des Knochenmaterials mit ummantelten Knochenwachstumsfaktoren angereichert und ummantelt wird.

Vorteilhafterweise wird als resorbierbarer Stoff Kollagen verwendet, das gelöst oder dispergiert ist oder als Gel vorliegt. Weitere Beispiele für resorbierbare Stoffe sind Gelatine oder Oxycellulose. Das Knochenmaterial kann in Form von Blöcken, Chips oder Pulver eingesetzt werden. Es kann erfindungsgemäß in üblicher Mineral/Matrix-Zusammensetzung vorliegen. Zweckmäßigerweise wird jedoch in dem erfindungsgemäßen Verfahren Knochenmaterial eingesetzt, das ganz oder teilweise demineralisiert ist. Das eingesetzte Knochenmaterial kann sowohl tierischen als auch menschlichen Ursprungs sein.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsvariante wird der oder werden die Knochenwachstumsfaktoren in einer Lösung oder Suspension des resorbierbaren Stoffes homogen verteilt, Anschließend wird Knochenmaterial in Form von Pulver oder Chips in diese Lösung eingebracht und das so erhaltene Zwischenprodukt wird anschließend zu einem schwammartigen

Körper getrocknet, vorzugsweise gefriergetrocknet. Hierdurch kann ein für die Chirurgie äußerst hilfreiches Produkt erhalten werden.

Bei einer zweckmäßigen Weiterentwicklung wird das Knochenmaterial
auch mit zumindest einem Antibiotikum beladen. Die Beladung kann auf
beliebige Art und Weise beispielsweise durch Zugabe des Antibiotikums
zur Lösung oder Suspension des resorbierbaren Stoffs oder durch
Aufträufeln des Antibiotikums auf das Knochenmaterial erfolgen.
Vorzugsweise wird das beladene und mit resorbierbarem Stoff ummantelte
Knochenmaterial gefriergetrocknet oder durch Wärme getrocknet.

In einer weiteren zweckmäßigen Weiterentwicklung wird das beladene und ummantelte Knochenmaterial keimfrei hergestellt oder nach dem Trocknen sterilisiert.

15

Nachfolgend werden zwei Ausführungsbeispiele für das erfindungsgemäße Verfahren beschrieben:

# Beispiel 1

20 100 ml einer in bekannter Weise hergestellten 0,5%igen Kollagenlösung werden in einem Behältnis mit 100 mg rhBMP-2 versetzt und vorsichtig homogen verrührt. Anschließend wird ein boviner Spongiosa-Knochen mit den Ausmaßen 3×3×2 cm³ in die Kollagen/BMP-Lösung eingetaucht und unter Vakuum 10 Minuten in der Lösung belassen. Der so behandelte Spongiosa-Block wird dem Behältnis anschließend entnommen, in eine Wanne gegeben, in einer Gefriertrocknungsanlage stufenweise eingefroren und getrocknet. Schließlich wird der mit BMP angereicherte und mit

5

15

20

Kollagen ummantelte Spongiosa-Block in geeigneter Weise sterilisiert.

Der nach dem beschriebenen Verfahren hergestellte Spongiosa-Block enthält in Kollagen eingeschlossenes BMP, so daß eine vorzeitige Ausschwemmung bei einer chirurgischen Anwendung als Transplantat verhindert wird. Es erfolgt eine verzögerte Freisetzung von BMP nach Maßgabe des Kollagenabbaus.

Durch die induktive Wirkung der im Transplantat angereicherten BMP's erfolgt eine beschleunigte Knochenneubildung an einer Defektstelle.

# Beispiel 2

100 ml einer in bekannter Weise hergestellten 1,0%igen Kollagenlösung werden in einem Behältnis mit 100 mg rhBMP-2 versetzt und vorsichtig homogen verrührt. Anschließend wird die BMP/Kollagenlösung in eine Metallwanne gegeben und es wird Knochenmaterial beispielsweise in Form von Chips aus bovinem Knochen von ungefähr 8 Millimetern Durchmesser hinzugefügt und zur besseren Durchdringung der Chips mit Lösung ein Vakuum angelegt. Die Wanne wird mit Inhalt in einer Gefriertrocknungsanlage stufenweise eingefroren und getrocknet. Schließlich wird das resultierende Produkt in geeigneter Weise sterilisiert.

# <u>Ansprüche</u>

- Verfahren zur Herstellung eines mit Knochenwachstumsfaktoren
   angereicherten Knochenmaterials, wobei die Oberfläche und/oder das Innere des Knochenmaterials mit zumindest einem Knochenwachstumsfaktor (BMP) beladen und mit einem resorbierbaren Stoff ummantelt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeichnet, daß das Knochenmaterial zunächst durch
   Aufsprühen, Aufträufeln oder Einsaugen einer oder durch Eintau chen in eine Lösung oder Suspension des Knochenwachstumsfak tors beladen wird, und daß das so behandelte Knochenmaterial an schließend ummantelt wird.
- Verfahren nach Anspruch 2,
   dadurch gekennzeichnet, daß durch Anlegen eines Vakuums beim
   Aufsprühen, Aufträufeln oder Einsaugen der Lösung oder Suspensi on auch das Innere des Knochenmaterials mit Knochenwachstumsfaktoren beladen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,
   dadurch gekennzeichnet, daß das beladene Knochenmaterial zur
   Ummantelung in vorgefertigte Kapseln, Mulden oder Taschen aus
   einem resorbierbaren Stoff eingebettet wird.

PCT/EP00/12234

- 5. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,
  dadurch gekennzeichnet, daß die Ummantelung der Oberfläche
  und/oder des Inneren des Knochenmaterials durch Aufsprühen,
  Aufträufeln oder Einsaugen einer Lösung oder Suspension des resorbierbaren Stoffes, vorzugsweise unter Vakuum, erfolgt.
- 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Knochenwachstumsfaktoren in einer Lösung oder Suspension des resorbierbaren Stoffes homogen verteilt werden und die Oberfläche und/oder das Innere des Knochenmaterials anschließend durch Aufsprühen, Aufträufeln oder Einsaugen dieser Lösung oder Suspension mit Knochenwachstumsfaktoren beladen und mit resorbierbarem Stoff ummantelt wird.

15

20

5

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als resorbierbarer Stoff Kollagen in Form einer Lösung, einer Suspension als Gel oder Gelatine, Polyglycolsäure, Polymilchsäure, Oxycellulose oder Gewebekleber, beispielsweise Fibrin- oder Acrylkleber, verwendet wird.

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Knochenmaterial in Form von Blökken, Chips oder Pulver verwendet wird.

25

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Knochenwachstumsfaktoren in einer Lösung oder Suspension des resorbierbaren Stoffes homogen verteilt werden, anschließend Knochenmaterial in Form von Pulver oder Chips in diese Lösung eingebracht wird und das so erhaltene Zwischenprodukt anschließend zu einem schwammartigen Körper getrocknet, vorzugsweise gefriergetrocknet, wird.

5

- 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ganz oder teilweise demineralisiertes Knochenmaterial verwendet wird.
- 10 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Knochenmaterial mit zumindest einem Antibiotikum beladen wird.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, daß das beladene Knochenmaterial gefriergetrocknet wird.
  - 13. Knochenmaterial, hergestellt durch ein Verfahren nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche.

20

14. Verwendung eines Knochenmaterials nach Anspruch 13 als chirugisches Transplantat.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

emational Application No PCT/EP 00/12234

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 A61K35/32 A61L27/22

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{A61L} \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, PASCAL, CHEM ABS Data

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	Relevant to claim No.	
X	WO 97 31661 A (LINDHOLM T SAM ; AULIS (FI)) 4 September 1997 (1 example 7	1-14	
X	WO 98 40113 A (GROOMS JAMIE M ; FLORIDA (US); WIRONEN JOHN F (U. FLORI) 17 September 1998 (1998- page 11, line 3 - line 12	1-14	
X	US 4 394 370 A (JEFFERIES STEVE 19 July 1983 (1983-07-19) column 3, line 25 -column 4, line	•	1-14
X	WO 96 39203 A (BIOCOLL LAB INC) 12 December 1996 (1996-12-12) example 10	-/	1-14
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" documer conside "E" earlier di filing da "L" documer which is citation "O" docume other rr "P" documer later thi	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	'T' later document published after the linte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention  'X' document of panicular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do 'Y' document of particular relevance; the cannot be considered to involve an involve a	the application but soory underlying the laimed invention be considered to current is taken alone laimed invention the term of the soor when the reother such docurs to a person skilled
24	l April 2001	11/05/2001	F
Name and m	ailing address of the ISA  European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Authorized officer	
om PCT/ISA/21	Fax: (+31-70) 340-3016	Seegert, K	

1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ernational Application No
PCT/EP 00/12234

0.40		PC1/EP 00/12234			
	.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Υ	US 4 563 489 A (URIST MARSHALL R) 7 January 1986 (1986-01-07) claims	1-14			
Y	US 4 975 527 A (TAKAOKA KUNIO ET AL) 4 December 1990 (1990-12-04) claims	1-14			
Y	GB 2 164 042 A (KYOCERA CORP; NITTA GELATIN KK) 12 March 1986 (1986-03-12) example 4	1-14			
İ	· ·				
ł	•				
	·				
	•				
Ī					
	·				
-		·			
·					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

ernational Application No PCT/EP 00/12234

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9731661	Α	04-09-1997	AU	4721696 A	16-09-1997
WO 3731001	••		EP	0883410 A	16-12-1998
	•		FI	981818 A	12-10-1998
WO 9840113	Α	17-09-1998	AU	6552898 A	29-09-1998
			EP	0984797 A	15-03-2000
			HU	0001811 A	28-10-2000
			PL	335800 A	22-05-2000
			· SK	125799 A	14-08-2000
US 4394370	Α.	19-07-1983	US	4472840 A	25-09-1984
WO 9639203	 A	12-12-1996	AU	6107496 A	24-12-1996
			CA	2222626 A	12-12-1996
			CN	1192700 A	09-09-1998
•			EP	0851772 A	08-07-1998
US 4563489	Α	07-01-1986	NONE		
US 4975527	Α	04-12-1990	EP	0206801 A	30-12-1986
		•	JP	6062679 B	17-08-1994
			JP	62089629 A	24-04-1987
GB 2164042	A	12-03-1986	JP	1868286 C	26-08-1994
			JP	5075425 B	20-10-1993
		•	JP	60253455 A	14-12-1985
			CH	667394 A	14-10-1988
			DE	3519073 A	19-12-1985
			FR	2564732 A	29-11-1985

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

`ernationales Aktenzeichen PCT/EP 00/12234

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 A61K35/32 A61L27/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 A61K A61L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, PASCAL, CHEM ABS Data

C.	ALS WESER	ITLICH AN	GESEHENE	UNTERLAGEN
----	-----------	-----------	----------	------------

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	WO 97 31661 A (LINDHOLM T SAM ;MATTINEN AULIS (FI)) 4. September 1997 (1997-09-04) Beispiel 7	1-14
X	WO 98 40113 A (GROOMS JAMIE M ;UNIV FLORIDA (US); WIRONEN JOHN F (US); UNIV FLORI) 17. September 1998 (1998-09-17) Seite 11, Zeile 3 - Zeile 12	1-14
X	US 4 394 370 A (JEFFERIES STEVEN R) 19. Juli 1983 (1983-07-19) Spalte 3, Zeile 25 -Spalte 4, Zeile 43	1-14
X	WO 96 39203 A (BIOCOLL LAB INC) 12. Dezember 1996 (1996-12-12) Beispiel 10 	1-14

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patenttamilie
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  A' Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmetdedatum veröffentlicht worden ist  'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Aussiellung oder andere Maßnahmen bezieht  P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	<ul> <li>'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priortätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldeng nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</li> <li>'8' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patenttamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 24. April 2001	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  11/05/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächligter Bediensteter . Seegert, K

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

'ernationales Aktenzeichen
PCT/EP 00/12234

C./Fortent	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		/12234
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tei	ilo	Bata Assaurat V
<b>-</b>	9	ike:	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 563 489 A (URIST MARSHALL R) 7. Januar 1986 (1986-01-07) Ansprüche		1-14
Y .	US 4 975 527 A (TAKAOKA KUNIO ET AL) 4. Dezember 1990 (1990-12-04) Ansprüche		1-14
r	GB 2 164 042 A (KYOCERA CORP; NITTA GELATIN KK) 12. März 1986 (1986-03-12) Beispiel 4		1-14
		ļ	
ļ			
İ		ļ	
ľ			
'			
	•		
		1	
	·		
		.	
	•		
	4		
	t		

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffen. ...ungen, die zur selben Patentfamilie gehören

emationales Aktenzeichen
PCT/EP 00/12234

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9731661	A	04-09-1997	AU EP FI	4721696 A 0883410 A 981818 A	16-09-1997 16-12-1998 12-10-1998
WO 9840113	Α	 17-09-1998	AU EP HU PL	6552898 A 0984797 A 0001811 A 335800 A	29-09-1998 15-03-2000 28-10-2000 22-05-2000
US 4394370		19-07-1983	SK  US	125799 A 	14-08-2000  25-09-1984
WO 9639203	Α	12-12-1996	AU CA CN EP	6107496 A 2222626 A 1192700 A 0851772 A	24-12-1996 12-12-1996 09-09-1998 08-07-1998
US 4563489	A	07-01-1986	KEIN	NE	
US 4975527	Α	04-12-1990	EP JP JP	0206801 A 6062679 B 62089629 A	30-12-1986 17-08-1994 24-04-1987
GB 2164042	A	12-03-1986	JP JP JP CH DE FR	1868286 C 5075425 B 60253455 A 667394 A 3519073 A 2564732 A	26-08-1994 20-10-1993 14-12-1985 14-10-1988 19-12-1985 29-11-1985